



SANAFIX

Fissativo antimuffa ed antialga

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Fissativo antimuffa antialga per interno ed esterno alcali-resistente, a base di resina acrilica, indicato per tutti i tipi di supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili a base calce e/o cemento; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità della tinta finale. Può essere aggiunto (max 5% in volume), alle normali idropitture traspiranti, tempere o prodotti a base calce e silicati, per conferire maggior resistenza pellicolare.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici in micro-emulsione acquosa ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1015 ± 5 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 10 ± 2" (Coppa Ford n°4 a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 20 ± 1%	RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta
RESA: 15 / 25 m ² /l (una mano)	RICOPERTURA: 4 h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Incolore	CONFEZIONI (lt): 1 - 5
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Pennello 200% vol. (esterno) - 400% vol. (interno)

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare accuratamente prima e dopo la diluizione
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita ed asciutta.

- applicare una mano di SANAFIX; dopo minimo 4 ore applicare due mani del prodotto di finitura.

VOCE DI CAPITOLATO	Fissativo antimuffa, antialga, incolore per interno ed esterno alcali-resistente, a base di resine acriliche in micro-emulsione acquosa; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità finale del ciclo applicato. Applicare su superfici murali pulite ed asciutte, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,040 l/m² (interno) - 0,066 l/m² (esterno) Al m² €
---------------------------	---

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.

(rev.02)