



TRASPARENTE

Finitura poliuretana monocomponente

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Finitura poliuretana lucida o satinata monocomponente ad acqua per interno ed esterno, idoneo per la pitturazione di pavimenti in ambienti civili ed industriali (cantine, box, autorimesse, officine, ecc) e qualsiasi altro materiale, anche difficile (piastrelle, pvc, alluminio, formica, ecc). Possiede ottima resistenza agli agenti atmosferici (da evitare i ristagni d'acqua), grande adesione, resistenza all'abrasione ed al calpestio; resiste al lavaggio con i comuni detersivi, agli olii minerali ed al contatto, non prolungato, con soluzioni basiche o acide.

Attenzione: evitare i ristagni d'acqua e proteggere le superfici da eventuali piogge, fino a che la pellicola non è perfettamente stabilizzata (7-10 giorni a seconda della stagione).

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri uretanici in dispersione acquosa, additivi performanti	
PESO SPECIFICO: 1020 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 120 sec. a 25°C Tazza Ford 4
SOLIDI IN VOLUME: 35 ± 1%	BRILLANTEZZA (UNI EN ISO 2813): LUX 92 Gloss (60°) MATT 46 Gloss (60°)
RESISTENZA AGLI ALCALI (UNI 10795): Alta	RESISTENZA AL LAVAGGIO (UNI 10560): >15000 cicli Gardner
PRESA DI SPORCO (UNI 10792): Molto bassa	RICOPERTURA: 6-8 h (a 20°C/65% U.R.)
RESA: 13-15 m ² /l (una mano)	CONFEZIONI (lt): 0,75 - 2,5
TINTA: Incolore	DUREZZA BARCOL: 75 unità Barcol (metodo ASTM D2583) ADESIONE PULL-OFF: 15 MPa (metodo ASTM D4541)
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Rullo: 3% vol. Rullo: 15-20% vol. (su superfici assorbenti)

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare su superficie perfettamente pulita e asciutta
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole ed in presenza di eccessiva ventilazione
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua e sapone
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE (INTERNO/ESTERNO)

Superfici nuove: Il supporto cementizio deve essere stagionato (minimo 30/40 giorni), esente da polvere, untuosità, parti scarsamente aderenti e non soggetto a pressioni da umidità ascendente. Applicare una prima mano di TRASPARENTE diluito al 15-20% vol., dopo almeno 8 ore procedere con la seconda mano diluita al 3% vol.

Superfici già pitturate: asportare completamente vecchie pitture in fase di distacco; stuccare e carteggiare se necessario, accertandosi della perfetta adesione dei vecchi strati di pittura (così da evitare che il prodotto li sollevi in fase di applicazione).

Pulire perfettamente la superficie da untuosità e polvere utilizzando SGRASSANTEpiùFORTE, quindi applicare una o più mani di IDROPAVPRO del colore prescelto su tutta la superficie, dopo almeno 8 ore procedere con la stesura di TRASPARENTE a finitura e protezione.

N.B. Per un risultato ottimale è preferibile l'utilizzo di rullo spugna fioccata o pelo raso tipo Velour.

VOCE DI CAPITOLATO	Finitura per interno ed esterno, a base di resine uretaniche in dispersione acquosa; idoneo per la pitturazione di pavimenti in ambienti civili ed industriali. Applicare su superfici già predisposte, due strati di prodotto con consumo medio di 0,083 l/m² Al m² €
---------------------------	---

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.
(rev.01)