



# VETRIFICANTE

## Finitura poliuretanica bicomponente

### DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Finitura poliuretanica bicomponente lucida ad acqua per interno ed esterno, idoneo per la pitturazione di pavimenti in ambienti civili ed industriali (cantine, box, autorimesse, officine, ecc) e qualsiasi altro materiale, anche difficile (piastrelle, pvc, alluminio, formica, ecc). Possiede eccellente adesione e durezza, la sua elevata resistenza meccanica lo rende idoneo alla carrabilità.

Ottima resistenza al lavaggio con i comuni detersivi e/o sgrassanti, agli oli minerali ed al contatto con agenti chimici. Non è soggetto a ingiallimento ed a sfarinamento.

**Attenzione: evitare i ristagni d'acqua e proteggere le superfici da eventuali piogge, fino a che la pellicola non è perfettamente stabilizzata (7-10 giorni a seconda della stagione).**

### DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

<b>COMPOSIZIONE:</b> A base di polimeri uretanici in dispersione acquosa, additivi calibrati	
<b>PESO SPECIFICO:</b>	Base (A) 1040 ± 20 g/l (a 20°C) Catalizzatore (B) 1010 ± 20 g/l (a 20°C)
<b>VISCOSITÀ:</b> 120 sec. a 25°C Tazza Ford 4	<b>BRILLANTEZZA (UNI EN ISO 2813):</b> LUX 92 Gloss (60°) MATT 40 Gloss (60°)
<b>SOLIDI IN VOLUME:</b> 39 ± 1%	<b>RESISTENZA AL LAVAGGIO (UNI 10560):</b> >15000 cicli Gardner
<b>RESISTENZA AGLI ALCALI (UNI 10795):</b> Alta	<b>RICOPERTURA:</b> 6-8 h (a 20°C/65% U.R.)
<b>PRESA DI SPORCO (UNI 10792):</b> Molto bassa	<b>DUREZZA BARCOL:</b> 76 unità Barcol (metodo ASTM D2583)
<b>RESA:</b> 13-15 m <sup>2</sup> /l (una mano)	<b>ADESIONE PULL-OFF:</b> 16 MPa (metodo ASTM D4541)
<b>TINTA:</b> Incolore	<b>CONFEZIONI (lt):</b> 0,75 - 2,5
<b>RAPPORTO DI CATALISI (peso):</b>	Base (A) 83,3 - Catalizzatore (B) 16,7
<b>RAPPORTO DI CATALISI (volume):</b>	Base (A) 82,9 - Catalizzatore (B) 17,1
<b>APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):</b>	Rullo: 3% vol. Rullo: 15-20% vol. (su superfici assorbenti)

### AVVERTENZE

- MISCELARE ACCURATAMENTE I DUE COMPONENTI A+B E APPLICARE ENTRO 1h (temine massimo a seconda della stagione)
- Teme il gelo
- Applicare su superficie perfettamente pulita e asciutta
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole ed in presenza di eccessiva ventilazione
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua e sapone
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

### MODALITA' DI APPLICAZIONE (INTERNO/ESTERNO)

**Superfici nuove:** Il supporto cementizio deve essere stagionato (minimo 30/40 giorni), esente da polvere, untuosità, parti scarsamente aderenti e non soggetto a pressioni da umidità ascendente. Applicare una prima mano di VETRIFICANTE diluito al 15-20% vol., dopo almeno 8 ore procedere con la seconda mano diluita al 3% vol.

**Superfici già pitturate:** asportare completamente vecchie pitture in fase di distacco; stuccare e carteggiare se necessario, accertandosi della perfetta adesione dei vecchi strati di pittura (così da evitare che il prodotto li sollevi in fase di applicazione).

Pulire perfettamente la superficie da untuosità e polvere utilizzando SGRASSANTEpiùFORTE, quindi applicare una o più mani di IDROPAVPRO del colore prescelto su tutta la superficie, dopo almeno 24 ore procedere con la stesura di VETRIFICANTE a finitura e protezione.

**Può essere applicato anche su vecchie pitturazioni bicomponenti in buono stato previa preparazione con carteggiatura.**

**Piastrelle in genere:** Pulire perfettamente la superficie da untuosità e polvere utilizzando SGRASSANTEpiùFORTE, quindi applicare due mani di VETRIFICANTE diluito al 3-5% vol.

N.B. Per un risultato ottimale è preferibile l'utilizzo di rullo spugna fioccata o pelo raso tipo Velour.

<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>	<b>Finitura per interno ed esterno, a base di resine uretaniche in dispersione acquosa; idoneo per la pitturazione di pavimenti in ambienti civili ed industriali. Applicare su superfici già predisposte, due strati di prodotto con consumo medio di 0,083 l/m<sup>2</sup> Al m<sup>2</sup> €</b>
---------------------------	---

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.

(rev.01)